

Anticor Seal 511

Utěšňovací materiály



Technické parametry Anticor Seal 511

VLASTNOSTI	HODNOTA	JEDNOTKA
Provozní teplota	-15 až +50	°C
Aplikační teplota	+10 až +35	°C
Měrná hustota	1,46	kg/dm ³
Absorpce vody	< 0,0355	% hmotnosti
Průrazné napětí	7,2	kV/mm
Měrný odpor	1,4*10 ¹²	Ωm
Zápalná teplota	>238	°C
Přilnavost k betonu a plastickým hmotám	Kohezí (trhá se ve vrstvě)	

Zkoušeno dle: ČSN EN 060 43-1, IEC 60250

Dodávané produkty:

Anticor Seal 511
kartuš 310 ml



Anticor Seal 511
balení 2 kg



Anticor Seal 505
elastická malta, kelímek 0,5 kg



Produkt splňuje přepisy nařízení RoHS a Reach.

Anticor Seal 511 při doporučeném použití je bezpečný.
Výrobek vlastní certifikát č. HK/B/1519/01/2012, vydaný Národním Institutem Veřejného zdraví - Státní Institut Hygieny ve Varšavě.
ANTICOR PPH Sp. z o.o. pracuje v certifikovaném systému kvality ISO 9001.

Anticor Seal 511

Dokonale utěšňuje prostupy ve zdech pro potrubí a kabely. Blokuje průniku vody (svrchní i podzemní), plynu, kouře a vlhkosti do vnitřku budovy.

Dokonale utěšňuje elektroinstalační krabice, trubky a další montážní otvory proti vniknutí vody, vlhkosti a prachu.
Používat u instalací do 1 000V.

VLASTNOSTI:

- **Anticor Seal 511** je syntetický produkt, s výjimečnými těsníci vlastnostmi, odolný proti vlhkosti tlakové vodě a plynu.
- **Anticor Seal** nemění své vlastnosti po celou dobu životnosti (je trvale elastický, bez expirace).
- **Anticor Seal** se vyznačuje velmi dobrými dielektrickými vlastnostmi.
- **Anticor Seal** má protikorozní vlastnosti.
- Charakteristická je pro něj vynikající přilnavost jak k suchým tak i mokřým povrchům z betonu, keramiky, kovu, ale také k povrchům z plastických hmot.
- Dokonale vyplní izolovaný prostor, čímž blokuje přístup vodě, vlhkosti a vzduchu.
- Snadná a rychlá aplikace.
- Vyžaduje minimální přípravu povrchu.
- Široký rozsah pracovních teplot.
- Neobsahuje látky škodlivé pro zdraví a životní prostředí.

Barva:

- Pastelová modrá

Doporučené použití:

- Odstranit hrubé nečistoty (prach, úlomky zdiva a pod.).
- Aplikovat při teplotě vyšší než +10°C.
- Před použitím je potřeba materiál temperovat na cca +30°C (např. ponořením do teplé vody).
- Připraveno pro použití běžné aplikační pistole - kartuš 310 ml, vysokotlaká pistole - vložky z hliníkové fólie 550 ml.

© COPYRIGHT ANTICOR BOHEMIA s.r.o. VŠECHNA PRÁVA VYHRÁZENA



ANTICOR Bohemia s.r.o., Místecká 537/549, 724 00 Ostrava-Nová Bělá
Tel./Fax: +420 596 718 915
<http://www.anticor.cz> e-mail: anticor@anticor.cz

Vydání 1/2017



Anticor Seal 511

ANTICOR[®]

**Jedinečný produkt svého druhu
dva v jednom!**

- Zalévací hmota pro elektroinstalační krabice •
- Těsnící hmota pro prostupy kabelů přes zdi •

**Těsnící hmota pro prostupy kabelů a potrubí
přes zdi a základové věnce budov.**



Vytvoříme zátku pomocí PUR pěny, necháme prostor cca 15 cm.



Od konce prostupu aplikujeme Anticor Seal 511 cca 10 cm.



Necháme prostor na elastickou maltu cca 5 cm.



Připravíme si elastickou maltu Anticor Seal 505.



Elastickou maltou vyplníme vstup přes základový věnec budovy.

**Zalévací hmota pro elektroinstalační krabice
proti vlhkosti, vodě a prachu.**



Zapojíme kabely do elektroinstalační krabice.



Před aplikací temperujeme Anticor Seal 511 na cca 30°C.



Postupně aplikujeme Anticor Seal 511 od spodu,



až k okrajům krabice, bez vzduchových bublin.



Víčko krabice po dotažení vytlačí přebytek materiálu.

Video aplikace Anticor Seal 511
<http://www.anticorseal.pl/index.php?lang=CZE>

ANTICOR[®]

ANTICOR Bohemia s.r.o
<http://www.anticor.cz> e-mail: anticor@anticor.cz